

## 品質性能試験報告書

試験結果は以下のとおりであることを証明する。



一般財団法人 建材試験センター  
中央試験所長 黒木 夕勝  
埼玉県草加市稲荷5丁目



試験名称	筋かい入り木造軸組耐力壁（片筋かい）の面内せん断試験
依頼者	会社名：株式会社栗山百造 所在地：新潟県三条市井戸場84-9
試験体 (依頼者 提出資料)	1. 接合金物 名称：木造建築用筋かい金物 商品名：クリ筋かいストッパーⅢ KSPⅢ（外使い・通常） 用途：筋かい（45mm以上×90mm以上の木材）端部と軸組との止め付け部に使用する金物 取付位置：柱に接する位置の壁体内 取付方法：筋かい金物の外側に筋かいを設置して緊結 寸法：110×100×35mm，厚さ2.3mm 2. 接合具 木ねじ：クリ平頭ビス5×45，筋かい側6本，柱側8本 3. 使用軸組 梁：べいまつ，105×180mm，土台及び柱：すぎ，105×105mm 間柱：すぎ，30×105mm，筋かい：べいつが，45×90mm 4. 試験体数 3体 参照：図-1及び図-2（試験体の形状・寸法）
試験方法	木造軸組工法住宅の許容応力度設計（監修：国土交通省住宅局建築指導課・木造住宅振興室，企画編集・発行：財団法人日本住宅・木材技術センター）の2章「木造軸組工法住宅の各部要素の試験方法と評価方法」に従って行った。その詳細を表-1に示す。
試験結果	1mあたりの基準せん断耐力：3.1 kN，終局変形角 $\gamma_u$ の平均値：1/15 rad 参照：耐力算定基礎資料：表-2～表-4 荷重-せん断変形角包絡線，変形角曲線及び変位曲線：図-3～図-5 破壊状況：写真-1～写真-6
備考	当該試験結果から，平成12年建設省告示第1460号の一の二に定める45×90mm以上の木材に取り付ける筋かいプレートに該当する。
試験期間	平成26年12月15日及び16日
担当者	構造グループ 統括リーダー 川上 修 統括リーダー代理 室星 啓和（主担当） 主 幹 守屋 嘉晃
試験場所	中央試験所